

TECTYL LONGLIFE - TARKASTUSKÄSITTELYN KULKU (3 työpäivää)

1. Auto ajetaan pesupaikan nosturille. Poistetaan pyörät.
2. Alustan rakenteet pestään tehokkaalla, erikoissuuttimella varustetulla kuumavesipesurilla.
3. Pesun jälkeen auto kuivatetaan huolellisesti, tarvittaessa käytetään erilaisia puhaltimia ja kuivaimia kuivumisen varmistamiseksi.
4. Kaikki alustan näkyvät kohteet sekä ovet ruiskutetaan esikäsittelyaineella.
5. Suoritetaan välikuivaus.
6. Ruiskutetaan kulutusta kestävä alusta-aine alustan rakenteisiin.
7. Kuivatetaan pari tuntia.
8. Kuivaus ja ruiskutuksen tarkastus.
9. Laitetaan pyörät takaisin paikoilleen.
10. Tehdään suojauksen viimeistely ja auton päältä pesu
11. Maalataan helmakotelot kiveniskumassalla
12. Siivotaan auto sisältä ja tehdään mahdolliset maalipinnan käsittelyt (vahaukset, pinnoitukset, korjaukset jne).